

神戸ペイント株式会社

〒675-1112
兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩1321-1
TEL: 079-495-0301 FAX: 079-495-2386

DATA SHEET	D - 56
オーシャンダイナ ネオ CF PUREMIUM	
OCEAN-DYNA NEO CF PREMIUM	

2019.10

タイプ	亜鉛アクリル系加水分解型船底防汚塗料						
特長	①有機錫化合物および亜酸化銅を含まない長期防汚塗料。 ②加水分解型ポリマーによって表面更新性が優れています。 ③色保持性に優れています。						
用途	鋼船船底部防汚用、主に外航船船底防汚塗料						
塗料性状	色相	レッドR、ライトレッドR					
	密度	1.63g/mL					
	容量NV(VS)	50±2%					
	重量VOC	26.2wt%					
	塗布量(理論値)	244 ~ 538g/m ²					
	膜厚	ウェット	150 ~ 330 μm				
		ドライ	75 ~ 165 μm				
	(D.F.T. 100 μm)	-5°C	0°C	5°C	10°C	20°C	30°C
乾燥時間	指触	6時間	4時間	3時間	2時間	1時間	30分
	硬化	22時間	16時間	12時間	8時間	5時間	4時間
塗装間隔	最短	22時間	16時間	12時間	8時間	5時間	4時間
	最長	-	-	-	-	-	-
注水までの時間	最短	48時間	36時間	24時間	18時間	12時間	10時間
塗装条件	塗装方法	エアレススプレー、はけ塗り、ローラー塗り					
	気象	温度:-5°C以上、湿度:85%RH以下、表面温度:露点+3°C以上					
	エアレススプレー時	適正粘度	: 1.5~2.5Pa・s				
		チップ No.	: (GRACO)621~723				
		二次(塗料)圧	: 11.7 ~ 14.7MPa				
		ガン移動速度	: 60 ~ 80 cm/秒				
	希釈シンナー	ダイナアクリ シンナー					
		希釈率:0~7%[容量]					
	適合下塗	ビニコート NT、ダイナエポ マルチ 1500 R Z 等					
	適合上塗	-					
使用上の注意	①換気、火気に十分注意して下さい。なお、塗装のみならず、塗膜が硬化するまで換気が必要です。 ②10°C以下の低温では高粘度となるため、シンナーの添加が多くなり、タレやすくなります。 ③SDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱い下さい。						
荷姿	20kg、4kg						
危険物表示	消防庁登録記号	0480SB					
	引火点	24.5°C					
	消防法危険物区分	第二石油類					
	爆発限界(体積%)	下限 1.1%、上限 11.25%					
	有機溶剤区分	第二種有機溶剤					
備考	①停泊期間・場所や運行条件によって汚損の可能性があります。 詳細は最寄の弊社営業所にお問い合わせ願います。 ②浸漬後や屋外暴露後は、その期間や気象条件等により色相が変化する(塗膜の白化など)場合がありますが、防汚性能も含めて性能に問題はありません。 ③塗装条件等については最寄の弊社営業所にお問い合わせ願います。 ④塗料密度、容量NV(VS)、VOC量は、塗料の代表配合(レッド)から計算した値です(無希釈状態)。色相等により数値が若干異なる場合があります。						

* 標準塗布量は、理論塗布量の1.2~1.9倍ですが、塗装状態・環境によって異なります。ご質問は下記まで。

TEL 東京 03(3548)0090 今治 0898(23)3219 土山工場 079(495)0301
FAX 03(3272)1118 0898(23)3271 079(495)2386

本製品説明書に記載されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。

この製品説明書のデータは、予告なく改訂することがあります。