

鮮やかな仕上り + 最高級の防汚力!

あげお

最高級 加水分解型 船底用塗料

特長

- 1 特別な防汚剤を使用し、長期間安定した防汚効果を示します。
- 2 亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明でアルミ船にも塗装できます。
- 3 フジツボ等の海中生物の付着防止に効果が大です。
- 4 自己研磨作用により塗膜表面粗度が次第に低下し燃費低減が期待できます。



カラー

※近似のため実際の色とは異なります

レッド

ブルー

ホワイト

用途

FRP船

アルミ船

シンナー

FRP
シンナー

荷姿

2kg

4kg

20kg

JF 漁連ペイント


販売 JFグループ

総発売元 全国漁業協同組合連合会

製造元 神戸ペイント株式会社

あげしお

塗装方法



上 架

付着物除去

FRP本体および旧塗膜に付着した海中生物、汚れ、油分などをスクレーバー、シンナー拭きなどで除去します。

清水洗い

必ず表面の塩分を除去し、十分乾燥して下さい。
FRPが露出している場合は、サンドペーパー掛けして下さい。

塗 装

「あげしお」を塗装(2回塗り)、塗装時間は4時間以上(20°C)を守って下さい。

下 架

塗装後、没水まで6時間以上(20°C)乾燥させて下さい。

- 【注意事項】
・仕様は6ヶ月運航を対象とし、膜厚は当社の標準塗膜です。
・旧塗膜が油性系の場合は、旧塗膜をできるだけ除去して下さい。
・新造船の場合は、当社へ気軽に問い合わせ下さい。

塗料の性状

タイプ	加水分解型 船底防汚塗料
標準膜厚	50ミクロン／1回
標準塗付面積(ハケ塗りの場合)	4kg缶で約20m ²
乾燥時間(20°C)	指触1時間、硬化4時間
塗装間隔(20°C)	4時間以上(浸海水まで6時間以上)
塗装法	ハケ塗り、ローラー塗り、スプレー
シンナー名	FRPシンナー
荷姿	2kg、4kg、20kg
カラ－	レッド、ブルー、ホワイト

【注意事項】

- ・ハケ、ローラーの場合は、出来るだけシンナーを入れないで塗装して下さい。
- ・魚槽内には塗装しないで下さい。

当社製品を安全にお取り扱いいただくために、製品説明書、SDS、製品容器に貼付の警告ラベルなどを
良く読んでご使用下さい。



塗装作業においては、直接、塗料を皮膚に付着させないよう、メガネ、マスクの着用を励行して下さい。



缶を上下に振り、開缶後良くなじませてからご使用下さい。シンナーは必ず専用シンナーを使用願います。



雨天、高湿度時での塗装は避けて下さい。



塗料は倉庫内に貯蔵して下さい。

本製品に当社が指定する塗料やシンナー以外の添加物等を混合すると、品質の異常や安全上の問題が発生する可能性があります。本製品の説明書に記載されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる損害につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。

Kpdyna
PAINTS & COATINGS

神戸ペイント株式会社

お問い合わせ

神戸 TEL:079-495-0301
東京 TEL:03-3548-0090
今治 TEL:0898-23-3219